

ACB - Dirección de mezcla de pintura del automóvil

Mezcla de capa transparente 2K

Capa transparente 2K C6000	+	Endurecedor H480	+	Más delgada TX-2
2		1		0.3 - 0.5

Mezcla de color 2K

2K Color BK-101	+	Endurecedor H480	+	Más delgada TX-2
2		1		0.2 - 0.4

Mezcla de color 1K

1K Color AK-101	+	Más delgada TX-2
2		0.9 - 1

Mezcla de imprimación 1K

Cebador 1K P200	+	Más delgada TX-2
1		1 - 1.2

Mezcla de imprimación 2Kng

Cebador 2K P200	+	Endurecedor H200	+	Más delgada TX-2
4		1		1.2 - 2

Mezcla de imprimación plástica 1K

Imprimación plástica 1K P300
No es necesario agregar aditivos

Mezcla de imprimación epoxi 2K

2K Cebador P400	+	Endurecedor H400	+	Más delgada TX-10
4		1		1 - 1.4

Mezcla de masilla de poliéster

Masilla de poliéster F200	+	Endurecedor
1		0.02 - 0.03

Mezcla de masilla NC

Masilla NC F100
No es necesario agregar aditivos